

- nome prodotto : UNIFIX UF

Prodotto conforme alla direttiva 2004/42/CE	
	settore edilizia vedi nota 1 2004/42 IIAj(500)500

legenda pittogramma	
2004/42	Riferimento alla Direttiva CE
II...	Allegato, Tabella e Sottocategoria del prodotto
(000)	Valore limite di VOC relativo alla sottocategoria del prodotto
000	Contenuto massimo di VOC del prodotto pronto all'uso

PRODOTTO REALIZZABILE A TINTOMETRO

VEICOLO VUF 85
BPN 15

- caratteristiche generali

Fondo finitura poliuretanico opaco ideale per applicazione su legno e MDF.

Ottima durezza superficiale e resistenza agli agenti atmosferici.

Ottima carteggiabilità dopo soli 30 minuti dall'applicazione.

- impiego

Il converter VUF è colorabile con il sistema tintometrico EP vernici oppure utilizzabile, senza aggiunta di paste coloranti, come trasparente riempitivo.

- cicli consigliati

Applicare una o due mani direttamente su legno o MDF facendo attenzione, tra una mano e l'altra, a carteggiare e eliminare il pelo che si alza dopo la prima mano.

- metodo di applicazione e diluizione

spruzzo : 5 - 10% con X 570 o X4

airless : 5% con X 570 o X4

- dati tecnici e di fornitura

peso specifico : min. : 1.000 g/l - max. : 1.100 g/l

nota 1: diluire 5-10 % con X570

residuo secco : in peso : min. 37,0 % - max. 39,0 %
in volume : min. 35,0 % - max. 37,0 %

viscosità DIN 4/25°C. : min. 120 " - max. 150 "

aspetto del film : opaco 15- 25 gloss

colore : a richiesta tutte le tinte del sistema " EUROMIX "

tipo prodotto : bicomponente

rapporto di catalisi : in peso in volume

UF	100	100
QA 1029 extra rapido	50	rivolgersi al servizio tecnico

pot-life a 25°C. : 2 ore

resa teorica : 80 - 150 g/ mq

essiccazione a 25°C su legno :

QA 1029

fuori polvere : 5 minuti

fuori tatto : 15 minuti

profondità : 1 ora

essiccazione a forno : n.p.

tempi di sovrapplicazione :

min. dopo 30 minuti - max. 10 ore

durata di stoccaggio : 24 mesi a + 5/35°C